

КОП-100

Комплексное огнезащитное покрытие для металлоконструкций на основе растворителя.
Обеспечение предела огнестойкости **R90**.



продукция
сертифицирована



снаружи и внутри
помещения



защита от огня

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	Для огнезащитной обработки загрунтованных несущих металлических конструкций сооружений жилищного, гражданского и промышленного строительства, эксплуатируемых в условиях неагрессивных сред. Обеспечение предела огнестойкости 90 мин (R90) .
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">✓ возможна эксплуатация огнезащитного покрытия в условиях влажности до 100% под навесом, с диапазоном температур от -40 до +60°C;✓ сформировавшееся покрытие не выделяет вредных для человека веществ в водную и воздушную среды.
Внешний вид	Однокомпонентная краска вспучивающегося типа
Степень глянца	Покрытие матовое
Упаковка	25 кг.
Как действует	При высокой температуре покрытие на основе КОП-100 вспучивается в 30-50 раз, образуя негорючую теплоизолирующую пену, которая обеспечивает огнезащиту металлических конструкций.
Состав	Суспензия пигментов, реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном органическом растворе синтетических полимерных смол.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
t НАНЕСЕНИЯ	-10°C < t < +40°C
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-8 (в зависимости от степени огнестойкости)
СУММАРНЫЙ РАСХОД	в зависимости от степени огнестойкости и приведенной толщины металла
ВРЕМЯ СУШКИ	не менее 1,5 ч для каждого слоя
ЦВЕТ	RAL 9010 (белый), возможна колеровка
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	ксилол, толуол
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	огнезащита до 20 лет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

ТУ 2313-001-53904463-01 с изм.1, изм.2

Сертификат соответствия N ССРП-RU.ПБ34.Н.00081 от 17.02.2016 г.