

# ОГНЕЗ®-ВИАН-35 (НГ)

красота  
надежность  
безопасность

негорючая декоративная штукатурка, размер зерна  
«шубка» 0,5 мм, «камешковая» 1,5 мм, «короед» 2,0 мм.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ покрытие влагостойко, допустима влажная уборка с применением неабразивных моющих средств;</li> <li>✓ не содержит пластификаторы, растворители и консерванты;</li> <li>✓ устойчиво к грибам и плесени;</li> <li>✓ пожаро и взрывобезопасно;</li> <li>✓ экологически безопасно, практически не имеет запаха;</li> <li>✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения;</li> <li>✓ легко наносится;</li> <li>✓ белое (в базовой поставке), возможна колеровка</li> <li>✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие)</li> <li>✓ <b>показатель пожарной опасности НГ (негорючий материал)</b></li> </ul>								
Назначение	<p>Для обеспечения на путях эвакуации показателя пожарной опасности НГ (негорючие материалы).</p> <p>Предназначена для получения тонкослойных декоративных покрытий с зернистой и бороздчатой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штукатурках, гипсоволокне и т.д. внутри зданий. Образуют прочные и долговечные покрытия с высокой паропроницаемостью и стойкостью к биологической коррозии (грибку, плесени и т.д.), благодаря чему возможно эффективное использоваться для внутренней отделки подвальных помещений.</p> <p>Для высококачественного оштукатуривания стен в школах, больницах, медицинских учреждениях, детских дошкольных учреждениях, общественных и промышленных зданиях, жилых помещениях. НЕ пригодно для полов.</p>								
Цвет	<p>Базовый - белый (RAL 9010). Покрытие ОГНЕЗ-ВИАН - 35 колеруется на предприятии-изготовителе по <a href="#">заводскому каталогу цветов</a>.</p>								
Внешний вид покрытия	<p>Покрытие после высыхания матовое с зернистой фактурой. Размер зерна фактуры зависит от варианта исполнения.</p>								
Технические данные	<table border="0"> <tr> <td>✓ Температура нанесения</td> <td>от +5 до +30 °С</td> </tr> <tr> <td>✓ Температура эксплуатации</td> <td>от -30 до +70 °С</td> </tr> <tr> <td>✓ Расход, на один слой, без учета потерь</td> <td>шубка - 0,85 кг/м<sup>2</sup> камешковая - 2,5 кг/м<sup>2</sup> короед - 2,65 кг/м<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>✓ Время подсушки перед формированием фактуры</td> <td>15 - 60 минут</td> </tr> </table>	✓ Температура нанесения	от +5 до +30 °С	✓ Температура эксплуатации	от -30 до +70 °С	✓ Расход, на один слой, без учета потерь	шубка - 0,85 кг/м <sup>2</sup> камешковая - 2,5 кг/м <sup>2</sup> короед - 2,65 кг/м <sup>2</sup>	✓ Время подсушки перед формированием фактуры	15 - 60 минут
✓ Температура нанесения	от +5 до +30 °С								
✓ Температура эксплуатации	от -30 до +70 °С								
✓ Расход, на один слой, без учета потерь	шубка - 0,85 кг/м <sup>2</sup> камешковая - 2,5 кг/м <sup>2</sup> короед - 2,65 кг/м <sup>2</sup>								
✓ Время подсушки перед формированием фактуры	15 - 60 минут								
Упаковка	<p>Стандартная - пластиковое ведро, масса нетто 17±0,2 кг, 30±0,2 кг.</p>								
Хранение и транспортировка	<p>Транспортировка и хранение состава осуществляется в герметично закрытой оригинальной упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +40°С. <b>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ СОСТАВА</b> - 6 месяцев с момента изготовления при условии сохранности герметичности оригинальной тары.</p>								
Сопутствующие продукты	<p><b>ПГ КОП-400В</b> - негорючее пигментированное грунтовочное покрытие под базовый вариант ОГНЕЗ-ВИАН-35</p>								



Скачайте технологическую инструкцию через QR код



ТУ 20.59.59-035-53904463-20