



ОГНЕЗ®-ВИАН

Однокомпонентное негорючее
интерьерное покрытие **КМО** для потолков
Технологическая инструкция

ОГНЕЗ®-ВИАН

Негорючее интерьерное покрытие **КМО** для потолков

ТУ 2329-014-53904463-2011 с изм.№1



красота
надежность
безопасность

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение

Интерьерное покрытие для потолков в сухих помещениях.

Предназначено для неокрашенных цементных оснований, кирпичной кладки и бетона в возрасте не менее 28 суток.

Также возможно применение на прочных гипсовых штукатурках, СМЛ плитах, ЦСП плитах, гипсокартонных плитах, гипсоволоконных плитах и строительных панелях (см. раздел «Подготовка поверхности» настоящей ТИ).

Преимущества

Для окрашивания потолков в школах, больницах, медицинских учреждениях, детских дошкольных учреждениях, общественных и промышленных зданиях, жилых помещениях. Допустимо использование на поверхностях, не подвергающихся влажной уборке. НЕ пригодно для полов и поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности.

Для обеспечения на путях эвакуации класса пожарной опасности **КМО** (материалы группы НГ).

- ✓ не содержит растворителей
- ✓ не содержит пластификаторы
- ✓ водоразбавляемая
- ✓ экологически безопасная, практически не имеет запаха
- ✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения
- ✓ хорошо наносится
- ✓ белая (в базовой поставке)
- ✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие)
- ✓ **соответствует классу пожарной опасности КМО (негорючий материал) согласно Сертификата соответствия С-RU.ПБ34.В.01620 от 24.11.2014 г.**

Регламентно-правовая база:

[Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ \(Редакция от 03.07.2016\) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"](#)

Цвет

Базовый - кипенно-белый.

При окрашивании оснований, находящихся в одной плоскости, во избежание тонового несоответствия, необходимо применять материал только одной производственной партии (см. маркировку на упаковке).

Глянец

Матовая

Технические данные

- ✓ степень перетира: < 80 мкм.
- ✓ вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре +20°C: более 20 сек.
- ✓ время высыхания до степени 3: не более 8 час.

Упаковка

Стандартная - пластмассовое ведро, масса нетто 25 кг.

Хранение и транспортировка

Транспортировка и хранение состава осуществляется в герметично закрытой оригинальной упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +40°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ СОСТАВА - 6 месяцев с момента изготовления при условии сохранности герметичности оригинальной тары.

ПРИМЕНЕНИЕ

Требования к основанию	Основание должно быть ровным, прочными, жестким, сухим, очищенным от пыли, грязи, высолов, жировых и масляных пятен. Непрочные и слабонесущие участки основания необходимо удалить. Перед окрашиванием основания рекомендуется выровнять шпатлевками на минеральной (цементной) основе. Не рекомендуется применять на не минеральных основаниях, акриловых и прочих полимерных покрытиях.
Подготовка поверхности	✓ Минеральные основания мелящиеся, с затертыми поверхностями: тщательно механически очистить до нормально несущего основания, выровнять шпатлевками на минеральной (цементной) основе. Загрунтовать строительной грунтовкой. Рекомендуется грунтовочное покрытие ОГНЕЗ-40. ✓ Минеральные штукатурки, минеральные шпатлевки в возрасте не менее 3 суток: прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью предварительно очистить от пыли и загрунтовать материалом ОГНЕЗ-40. Штукатурки с фрагментами шпатлевания предварительно загрунтовать ОГНЕЗ-40. ✓ Гипсокартон: удалить шлифовкой шпатлевочные заусеницы и наплывы. Обеспылить. Загрунтовать ОГНЕЗ-40. ✓ Гипсовые штукатурки, шпатлевки влажностью не более 1%: прочные штукатурки загрунтовать покрытием ОГНЕЗ-40. Гипсовые штукатурки со спеками зашлифовать, обеспылить и нанести покрытие ОГНЕЗ-40. ✓ Гипсоволоконные плиты: обеспылить и нанести покрытие ОГНЕЗ-40. ✓ Бетон в возрасте не менее 28 суток: удалить с поверхности пыль, грязь, масляные, жировые отложения, известковые отложения, осыпающиеся фрагменты. Загрунтовать покрытием ОГНЕЗ-40 ✓ Кирпичная кладка в возрасте не менее 28 суток: при наличии высолов удалить механически. Загрунтовать покрытием ОГНЕЗ-40. ✓ Керамические облицовочные материалы: загрунтовать покрытием ОГНЕЗ-40. ✓ Прочные покрытия на основе известковых, цементных и силикатных красок с хорошей адгезией к основанию: основания с сильной впитывающей способностью предварительно обеспылить. Загрунтовать ОГНЕЗ-40. ✓ Прочные штукатурки и шпатлевки на основе синтетических (полимерных) связующих: обеспылить и загрунтовать покрытием ОГНЕЗ-40 ✓ Слабонесущие покрытия, покрытия без несущей способности: удалить без остатка. Прочное основание выровнять шпатлевками на минеральной(цементной) основе. Обеспылить и загрунтовать покрытием ОГНЕЗ-40 ✓ Клеевые краски: удалить без остатка. Прочное основание обеспылить и загрунтовать покрытием ОГНЕЗ-40 ✓ Стеклообои: удалить с поверхности пыль. Загрунтовать покрытием ОГНЕЗ-40. ✓ Малые дефекты: выровнять поверхность шпатлевками на минеральной (цементной) основе. Обеспылить, загрунтовать покрытием ОГНЕЗ-40.
Метод нанесения	Допускается наносить кистью, валиком (необходимо применение велюровых и полиакриловых шубок с высотой ворса 4-6 мм). Инструмент и оборудование промыть водой сразу после применения.
Подготовка состава к нанесению	Материал ОГНЕЗ-ВИАН однокомпонентный для потолков необходимо тщательно перемешать непосредственно перед нанесением в течение не менее 3 мин. до получения полной однородности (предпочтительно использование механического способа с помощью мешалки и низкооборотной электродрели с частотой вращения 200 - 350 об/мин.

Расход	Расход состава составляет не менее 150 г/м ² на однослойное покрытие. Технологические потери покрытия при нанесении составляют от 5% до 20%. Точный расход определяется опытным путем.
Условия нанесения	Состав наносится ровным слоем без пропусков и наплывов. Количество наносимых слоев должно быть не менее двух. При работах температура воздуха должна быть от +10°C до +30°C, относительная влажность воздуха не более 80 %. Работы по нанесению слоя покрытия на одной плоскости должны выполняться без перерыва, методом «мокрый по мокрому». Завершение окрашивания либо перерывы в работе рекомендуется производить в местах стыковки окрашиваемых плоскостей (например на углах). При нанесении второго и последующего слоя состава необходимо дать полностью высохнуть предыдущему слою до степени 3 (на отлип). <i>Для отработки эстетических показателей и вопроса о совместимости окрашиваемой поверхности с материалом рекомендуется произвести пробный выкрас на участке площадью 1,0 - 1,5 кв.м.</i>
Сушка покрытия	Оптимальная сушка покрытия производится при температуре +18..+23°C, относительной влажности воздуха не более 65% в течение не менее 12 часов для каждого нанесенного слоя. Перед нанесением последующего слоя необходимо убедиться, что покрытие на поверхности высохло до степени 3 (на отлип). Покрытие набирает полную механическую прочность не менее чем за 48 часов. Внимание! Высокая влажность, недостаточная циркуляция воздуха и низкая температура могут вызвать конденсацию влаги на обрабатываемых поверхностях, что замедляет высыхание покрытия и может привести к ухудшению адгезии с окрашиваемой поверхностью.
Вид покрытия	Покрытие после высыхания матовое, допустима небольшая шагрень.
Примечание	<i>С целью сохранения специфических свойств данного покрытия не допускается смешивать его с другими материалами, не разбавлять водой.</i> Не применять на лаковых покрытиях в связи с возможностью растрескивания покрытия. Дополнительные мероприятия: Необходимо предварительно защитить соседние с окрашиваемой поверхности, такие как стекло, керамика, натуральный камень, лакокрасочные покрытия, клинкер, металл, древесина. При попадании брызг покрытия ОГНЕЗ-ВИАН однокомпонентное для потолков на указанные поверхности незамедлительно смыть водой. В случае высыхания покрытия удалить с помощью воды либо механически. Восстановление покрытия производится в случае повреждения в процессе эксплуатации (механическое повреждение, в результате воздействия влаги и т.д.). Поврежденные участки покрытия зачищаются до прочного слоя, затем производится подготовка поверхности. На подготовленные участки наносится ремонтное покрытие ОГНЕЗ-ВИАН однокомпонентное для потолков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Требования безопасности	Покрытие и его пары не содержат органических растворителей. Производственный персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты органов зрения и дыхания, кожи.
Утилизация	Утилизация тары производится с соблюдением природоохранных норм и требований, предусмотренных местным законодательством.
Примечание	В случае обработки основания, которое не включено в данную технологическую инструкцию необходимо обратиться за консультацией в отдел сбыта нашей организации. Мы рады будем оказать Вам помощь.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Кострома (Центральный офис продаж)

ООО «Защита-ЗС»

156007, г. Кострома, ул. Разъезд 5-ый км, д. 8, оф. 208, тел./факс: +7(4942) 51-51-45, 35-67-43

e-mail: ognezashita-kostroma@mail.ruwww.ognez.ru

г. Самара:

ООО «Волжская компания «Хим-Пром»

г. Екатеринбург:

Тел./факс: +7(846) 277-10-73, 207-32-47, 8(937) 230-08-71

г. Казань:

e-mail: info@kraski163.ru

г. Саратов:

г. Оренбург:

г. Уфа:

г. Ульяновск:

г. Ярославль:

ООО «Торговая лакокрасочная компания»

Тел./факс: +7(4852) 45-94-07, 95-96-90, 937-037

e-mail: torglk@torglk.ru